

Email: [info@pool-coatings.eu](mailto:info@pool-coatings.eu)

Web: [www.pool-coatings.eu](http://www.pool-coatings.eu)

Tel.: 02922-8754452

LouisDUR® 2K-PU Lack

Datenblatt (Technical Data Sheet)

### Produktbeschreibung

Lösemittelhaltiger 2- Komponenten Anstrich auf Basis eines hochwertigen Acrylatharzes, vernetzbar durch Isocyanathärter.

### Anwendungsbereich

Schnell trocknende, elastische Deckbeschichtung mit sehr guter Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit, sowie exzellenter Lichtechtheit für grundiertes Metall und Nichteisenmetall, Holz, Kunststoff und mineralische Untergründe im Außenbereich.

### Eigenschaften

Mischungsverhältnis	5 : 1 (Härter 2020/2060)
Dichte	1,3 g/cm <sup>3</sup>
Endfestigkeit	nach 7 Tagen bei 20 °C
Mindesttemperatur	10 °C (für die Verarbeitung)
Farbe	RAL Farben
Gebindegrößen	feste Sets (A+B) von 1 kg, 2.5 kg, 5 kg, 10 kg
Verarbeitungszeit	ca. 40 Minuten bei 20 °C (nach dem Mischen)
Überlackierbarkeit	nach 4 Stunden
Verbrauch	125-150 Gramm/m <sup>2</sup>
Endhärte	nach 7 Tagen

### Verarbeitungshinweise

Luft-, Material- und Untergrundtemperatur zwischen 10 – 30 Grad Celsius

Gefäße geschlossen, trocken und kühl lagern

Sicherheitshinweise beachten

Für gute Be- und Entlüftung sorgen

Der Untergrund muss sauber, trocken, rost- und fettfrei sein

Nach Zugabe des Härters Reaktionszeit von 15 Minuten abwarten