

Pool Beschichtung mit der Polyurethan Dickschicht

Anleitung

Außenabdichtung des Schwimmbeckens

Schwimmbecken werden mit unseren Polyurethan- Beschichtungen von Innen vollständig dicht. Bei einer sorgfältigen Ausführung werden Sie für Jahrzehnte Freude an Ihrem Pool haben. Auch gegen leichten Feuchtigkeits- (Dampf-)druck von Außerhalb schützt der mehrschichtige Aufbau insbesondere durch die Verwendung des **LouisPREN Hydro** Pimers. Bei sehr starkem Feuchtigkeitsdruck hilft jedoch nur eine sorgfältige Abdichtung von der Außenseite, insbesondere bei Belastung durch Grundwasser. Bitte legen Sie daher ein besonderes Augenmerk auf die Abdichtung Ihrer Beckenkonstruktion von außen oder eine Drainage. Dies gilt im Übrigen für alle Beschichtungs- und Auskleidungskonstruktionen, wie Folie, Fliesen und einfache wasserdichte Anstriche.

Warum PU Dickschicht mit Gewebeamierung?

Schwimmbecken werden in der Regel aus verschiedenen Materialien erstellt, wie z.B. aus: Bodenplatte mit Stahlarmierung, Seitenwände aus Beton- oder Styroporsteinen, Betonfüllung mit Stahlarmierung, Ringanker aus Beton mit Stahlarmierung, Putz- und Spachtelschicht usw.. Bei Temperaturschwankungen verhalten sich diese Materialien unterschiedlich und es kommt unweigerlich zu Spannungen aufgrund der unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten.

Vorbereitung

Polyurethan, insbesondere die **LouisPUR** Beschichtung, ist riss-überbrückend und gleicht leichte Unebenheiten und Fehler aus. Um ein möglichst ansprechendes Endergebnis zu erzielen, sollten Sie dennoch sämtliche Fehler in der Beckenkonstruktion wie Risse und Löcher zuvor ausfüllen und glätten. Wenn Sie Ihren Schwimmbecken-Rohbau nicht sowieso zuvor verputzen und/oder spachteln, empfehlen wir die Verwendung von **LouisDUR G** Filler.

Bei der Renovierung alter Schwimmbecken mit ungeeigneten Altbeschichtungen, insbesondere Chlor-Kautschuk Farben, sollten diese zunächst rückstandsfrei entfernt werden. Die in diesen Farben oft enthaltenen Silikate verhindern eine Haftung von PU Werkstoffen auf diesem Untergrund.

Alte Fliesen können Sie belassen, sofern sie noch gut haften und tragfähig sind. Lediglich die glasierte Oberfläche muss mit einem geeigneten (Diamant-) Schleifer entfernt werden. Die Fugen können überspachtelt oder mit unserem **LouisDUR G** Filler ausgefüllt werden.

Ecken, Kanten und Einbauteile

LouisDUR G Filler oder **LouisSEAL 1K** sollten Sie auch für das Einsetzen von Pooleinbauten wie Skimmer, Leuchten oder Einlaufdüsen benutzen. Diese werden durch dieses Füllmaterial quasi „elastisch“ eingebaut und sind dadurch vor Spannungen durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten oder mechanischen Belastungen wie Vibrationen geschützt.



Auch Ecken und Übergänge wie zum Beispiel von der Bodenplatte zur Wand, an Treppenstufen oder anderen Stellen, an denen unterschiedliche Materialien oder Bauteile aufeinanderstoßen, sollten mit **LouisDUR G** Filler verspachtelt oder mit **LouisSEAL 1K** ausgespritzt und sofort mit **LouisSOLV** glatt gestrichen werden.



Wenn Sie kleinere Mengen als die gelieferten Gebinde benötigen, können Sie **LouisDUR G** im Verhältnis 100:18 (A:B) per Gewicht mischen.

Das Becken sollte nun gefegt und abgesaugt werden, sowie sauber, silikon-, fettfrei und trocken sein.

Die Grundierung

Zur Haftvermittlung des Untergrundes mit der nachfolgenden PU Beschichtung wird nun **LouisPREN Hydro** aufgetragen, ein 2 - Komponenten, wasserbasiertes, wasserabweisendes Primer System, mit stark haftenden Eigenschaften. **LouisPREN Hydro** ist ausserdem wasserabweisend und besonders gut geeignet an Stellen, wo mit eindringender Feuchtigkeit gerechnet werden muss, oder auch auf frischem Beton.

LouisPREN Hydro wird benötigt, um den Untergrund für die weitere Beschichtung mit

Polyurethan- oder Epoxy-Systemen vorzubereiten. Er ist zwingend notwendig, um die gewünschte Haftung zwischen dem Untergrund und der Beschichtung herzustellen. Je nach dem zu behandelnden Untergrund sind 1-2, in schwierigen Fällen (Feuchtigkeit) auch 3 Lagen Primer notwendig. Der Materialbedarf ist 200-250 Gramm/m² pro Schicht.

Die Lieferung erfolgt in 2 Komponenten, die vor dem Gebrauch sorgfältig gemischt werden. Beide Komponenten A und B müssen zusammen in ein ausreichend großes Gefäß gegeben werden. Die Vermischung beider Komponenten muss maschinell für mindestens 2-3 Minuten bei maximal 300 U/min erfolgen. Eine schlechte Vermischung bedingt eine nicht ausreichende Aushärtung des Materials. **LouisPREN Hydro** kann bis zu 10% mit Wasser verdünnt werden. Wenn Sie kleinere Mengen als die gelieferten Gebinde benötigen, können Sie **LouisPREN Hydro** im Verhältnis 4:1 (A:B) per Gewicht mischen.

LouisPREN Hydro ist mit einem Pinsel oder einer Rolle aufzubringen. Bei stark saugenden Untergründen oder bei aufsteigender Feuchtigkeit als Wasserbarriere sollte **LouisPREN Hydro** mindestens zweimal angewendet werden, in schwierigen Situationen 3 mal. Der Primer sollte keine Lachen in Löchern oder Rissen ausfüllen. Diese sollten zuvor z.B. mit **LouisDUR G** gespachtelt oder gefüllt werden. Die Aushärtezeit ist sowohl von der Temperatur wie auch von der Art des Untergrundes abhängig und beträgt 12-24 Stunden. Vor dem Aufbringen von nachfolgenden Produkten wie zum Beispiel LouisPUR sollte der Primer vollständig ausgehärtet sein, es sollten jedoch nicht mehr als 48 Stunden zwischen beiden Anwendungen vergehen.

Die Topfzeit (Verarbeitungszeit) beträgt je nach Temperatur 30-60 Minuten. Nicht anwenden unter 10 Grad Celsius.

Sicherheitsanweisung: Bei Gebrauch dieses Produktes in geschlossenen oder tiefliegenden Räumen unbedingt für ausreichende Belüftung sorgen!

PU Abdichtung mit Gewebearmierung

Die Basis der Pool Beschichtung mit Polyurethan bildet die gewebearmierte PU Dickschicht. Diese besteht aus der PU Membran **LouisPUR** und dem Gewebevlies **LouisFLEX**.

Die Polyurethan Dickschicht Poolbeschichtung mit Gewebearmierung sollte überall dort angewendet werden, wo es wegen eines inhomogenen Beckenaufbaus bezüglich thermischer Ausdehnung und mechanischer Bewegung zu Spannungen im Baukörper kommen kann. Dies ist zum Beispiel der Fall bei in unseren Breiten üblichen Bauweisen mit einer Bodenplatte, gemauerten oder betonierten Wänden, Putz und Spachtel. Die verschiedenen Bereiche haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten, und so kommt es bei Temperaturschwankungen unweigerlich zu Spannungen. Auch beim Entleeren des Pools treten diese Spannungen auf, welche auf Dauer zu Rissen im Baukörper führen

können.

Polyurethan selbst ist bereits ein sehr elastisches Material mit einer Bruchdehnung von mehr als 300%, welches einen großen Teil dieser Spannungen aufnehmen kann. In Verbindung mit der vollflächig verlegten Gewebearmierung erhalten Sie eine nahezu unzerstörbare, ca. 3mm starke Beschichtung, die in der Lage ist, allen mechanischen Belastungen und Umwelteinflüssen standzuhalten.

LouisPUR ist die eigentliche Basis der Polyurethan Dickschicht Membran. Nach der Vorbehandlung mit dem Primer **LouisPREN Hydro** wird zunächst 1 Lage **LouisPUR** aufgetragen. In das noch feuchte Material wird zur Verstärkung der Membran das Gewebevlies **LouisFLEX** eingelegt und mit einer Rolle fest angedrückt, so dass das Material in das Armierungsgewebe eindringen kann. Für diese erste Schicht kann **LouisPUR** mit bis zu 5% mit **LouisSOLV** verdünnt werden (Empfehlung). Auch kann je nach Untergrund mit einem Bedarf von mehr als 1 kg pro m² gerechnet werden.

Danach erfolgen die Schichten Zwei und Drei, die nach der Aushärtezeit von 24-48 Stunden aufgebracht werden.

Ecken, Kanten und Einbauteilen sollten Sie eine besondere Beachtung schenken. Nutzen Sie dazu 20 cm breite Streifen **LouisFLEX**. Dazu bringen Sie zunächst die Hälfte des benötigten Materials **LouisPUR** auf, legen dann die Streifen ein, drücken diese mit der Hand, einem Pinsel oder einer Rolle an, so dass sich das Vlies mit dem Material vollsaugt, und tragen schließlich den Rest des benötigten **LouisPUR** auf.



Auf den angrenzenden Flächen bringen Sie nun das Armierungsgewebe mit einer Überlappung von ca. 5cm entsprechend an. Bitte beachten Sie, dass besonders die Geweberänder und Überdeckungen gut angedrückt werden, damit sie sich später nicht abheben und Falten bilden.



In den Bereichen der Überlappungen wird etwas mehr Material benötigt als in der Fläche. Um die dadurch entstehenden Unebenheiten auszugleichen, kann in den folgenden Schichten Zwei und Drei hierauf Rücksicht genommen, das Material entsprechend verteilt und die **Überlappung evtl. einmal extra überstrichen werden**.

Auf den senkrechten Flächen kann je nach Temperatur und Saugfähigkeit insbesondere bei den Schichten Zwei und Drei möglicherweise nur 600 Gramm/m² aufgetragen werden. Um dennoch die gewünschte Gesamtstärke der Membran zu erreichen, können Sie hier eine vierte Schicht **LouisPUR** auftragen.

Der Materialbedarf von **LouisPUR** ist 0,8 - 1,0 kg/m² pro Schicht, an senkrechten Flächen 0,6 - 1,0 kg/m². Bei der Schicht mit Gewebeeinlage kann eventuell auch ein Verbrauch von mehr als 1,0 kg/m² notwendig sein. Sie können mit einem Gesamtverbrauch von ca. 3 kg/m² +/- 5-10% kalkulieren.

Vorbereitung des **LouisPUR**

Füllen Sie die Komponente B in den Behälter mit der Komponente A. Die Vermischung beider Komponenten muss maschinell für mindestens 3-4 Minuten bei maximal 300 U/min erfolgen. Eine schlechte Vermischung bedingt eine nicht ausreichende Aushärtung des Materials. **LouisPUR** kann mit bis zu 10% mit **LouisSOLV** verdünnt werden.

Anwendung

LouisPUR ist mit einem Pinsel oder einer Rolle aufzubringen. Die Aushärtezeit ist sowohl von der Temperatur wie auch von der Art des Untergrundes abhängig und beträgt 12-24 Stunden. Das Aufbringen der Folgeschicht sollte innerhalb von 18-36 Stunden erfolgen. Die Endbeschichtung mit **LouisCOLOR UV** sollte innerhalb von 48 Stunden erfolgen.

Die Topfzeit (Verarbeitungszeit) beträgt je nach Temperatur 40-60 Minuten. Nicht anwenden unter 10 Grad Celsius.

Wenn Sie kleinere Mengen als die gelieferten Gebinde benötigen, können Sie **LouisPUR** im Verhältnis 24:1 (A:B) per Gewicht mischen.



Sicherheitsanweisung: Bei Gebrauch dieses Produktes in geschlossenen oder tiefliegenden Räumen unbedingt für ausreichende Belüftung sorgen!

Abschließende Beschichtung mit UV Schutz

Ihr Pool ist nun bereits dicht! Als Abschluss zum Schutz vor Chemikalien und UV Strahlen wird nun **LouisCOLOR UV** aufgetragen. Der Mengenbedarf ist 250 - 300 Gramm/m² je Schicht, wir empfehlen als Topcoat bei der **Louis PU** Dickschicht 1-2 Schichten.

Vorbereitung

Füllen Sie die Komponente B in den Behälter mit der Komponente A. Die Vermischung beider Komponenten muss maschinell für mindestens 3-4 Minuten bei maximal 300 U/min erfolgen. Eine schlechte Vermischung bedingt eine nicht ausreichende Aushärtung des Materials. **LouisCOLOR UV** kann mit bis zu 10% mit **LouisSOLV** verdünnt werden.

Anwendung

LouisCOLOR UV ist mit einem Pinsel oder einer Rolle aufzubringen. Die Aushärtezeit ist sowohl von der Temperatur wie auch von der Art des Untergrundes abhängig und beträgt 12-24 Stunden. Das Aufbringen der Folgeschicht sollte innerhalb von 18-36 Stunden erfolgen.

Die Topfzeit (Verarbeitungszeit) beträgt je nach Temperatur 90-120 Minuten. Nicht anwenden unter 10 Grad Celsius.

Sicherheitsanweisung: Bei Gebrauch dieses Produktes in geschlossenen oder tiefliegenden Räumen unbedingt für ausreichende Belüftung sorgen!

Treppenstufen oder Sitzflächen, die Rutschhemmend gestaltet werden sollen, können mit Quarzsand (Körnung 0,8 – 1,2 mm) in die noch frische **erste** Schicht **LouisCOLOR UV** abgestreut werden. Sie können hierfür ein Sieb oder einen Imbiss-Salzstreuer verwenden.



Wenn Sie kleinere Mengen als die gelieferten Gebinde benötigen, können Sie **LouisCOLOR UV** im Verhältnis 6:1 (A:B) per Gewicht mischen.

Fertig!

Bitte beachten Sie: Die fertige PU Beschichtung benötigt 5-7 Tage, um komplett durchzuhärten und die endgültige UV und Chemikalienresistenz zu erreichen. Erst nach dieser Zeit sollte Wasser eingelassen werden!

Mengen

Grundsätzlich sollten Sie die berechneten Mengen komplett verbrauchen, damit die gewünschten Schichtstärken erreicht werden. Folgendes können Sie hierzu beachten:

Primer LouisPREN:

Wahrscheinlich benötigen Sie nicht die berechneten 200-250 Gramm pro Quadratmeter, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Verbrauchen Sie das Material durch einen zweiten Anstrich oder an den „problematischen“ Stellen am Übergang Boden/Wand.

PU Beschichtung LouisPUR

Manche Kunden verbrauchen bei der 1. Schicht mit dem Gewebe etwas mehr als die kalkulierten 900-1000 Gramm. Dies ist grundsätzlich kein Problem, da Sie bei den folgenden Schichten entsprechend weniger auftragen können. Zumindest bei den senkrechten Flächen wird man kaum die gewünschte Menge auftragen können; mit einem vierten Anstrich können Sie dies einfach erreichen.

Topcoat LouisCOLOR UV

Falls gegen Ende der Arbeit etwas Material übrig ist, sollten Sie dies in dem Bereich der Wasserlinie und darüber verstreichen.

Fragen?

Bitte wenden Sie sich per Email an unseren Support unter:

info@pool-coatings.eu